

GEOTEXTIL NO TEJIDO

180N DE POLIPROPILENO

Perforado con aguja, compuesto de fibras de **polipropileno**. Cada rollo es inerte a la degradación biológica y resisten los productos químicos, álcalis y ácidos que se encuentran naturalmente.



PROPIEDADES MECÁNICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	UNIDAD	VALOR MD	VALOR CD
Resistencia a la tracción de la abrazadera	ASTM D4632	libras (N)	205 (912)	205 (912)
Alargamiento por tracción de la abrazadera	ASTM D4632	%	50	50
Fuerza de desgarro trapezoidal	ASTM D4533	libras (N)	80 (356)	50 (356)
Resistencia a la perforación de CBR	ASTM D6241	libras (N)	500 (2224)	

TAMAÑO MÁXIMO DE APERTURA

Tamaño de apertura aparente (AOS)	ASTM D4751	US sieve (mm)	80 (0.18)
-----------------------------------	------------	---------------	-----------

VALOR MÍNIMO DE ROLLO

Permitividad	ASTM S4491	sec-1	1.4
Tasa de Flujo	ASTM D4491	gal/min/f ² (l/min/m ²)	95 (3870)

VALOR MÍNIMO DE PRUEBA

Resistencia UV (500 horas)	ASTM D4355	%	70
----------------------------	------------	---	----

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	UNIDAD	VALOR	
Dimensiones (Ancho x Largo)	-	ft (m)	12,5 x 360 (3,8 x 110)	15 x 300 (4,57 x 91,4)
Área	-	yd ² (m ²)	500 (418)	
Peso	-	lb (kg)	239 (108)	

CONTÁCTANOS

