



GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 GR/M² DE POLIÉSTER

Es un Geotextil No Tejido fabricado con fibras 100% de Poliéster, las cuales retienen su posición relativa y adquiere estabilidad dimensional.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Concepto	Método	Unidad	Valor
Masa por unidad de área	ASTM D 5261	Gr/m ²	300 ± 6%
Resistencia a la tensión	ASTM D 4632	N	661 ± 8%
Resistencia al desgarre trapezoidal	ASTM D 4533	N	312
Resistencia al punzonado	ASTM D 4833	N	317
Resistencia al estallamiento	ASTM D 3786	Kpa	1901
Resistencia U. V.	ASTM D 4355	%	70
Elongación	ASTM D 4632	%	80
Permitividad	ASTM D 4491	Sec ⁻¹	2.00
Permeabilidad	ASTM D 4491	Cm/s	0.50
Flujo	ASTM D 4491	Lpm/m ²	6141

PRESENTACIÓN

Concepto	Unidad	Valor
Espesor	mm	2.80
Ancho de rollo	m	4.00
Longitud de rollo	m	100.00
Área de rollo	m ²	400.00
Peso Aproximado de rollo	kg	126

Notas:

1. Los valores son resultado promedio basados en las condiciones específicas de cada método de prueba.
2. Estos datos se proveen como información y no como garantía, por lo que el usuario es responsable del manejo del material.
3. Toda esta información fue proporcionada por el fabricante y están sujetos a cambio sin previo aviso.

Aplicaciones:

- /// Estabilización de suelos blandos
- /// Rellenos sanitarios
- /// Separación de materiales
- /// Filtro
- /// Control de vegetación

CONTÁCTANOS

