

GEOTEXTIL NO TEJIDO
DE 339 GR/M² DE POLIPROPILENO

Formado por fibras de alta tenacidad 100 % vírgenes de polipropileno negro, unidas mecánicamente mediante un proceso de punzonado por las dos caras y estabilizado frente a los rayos UV.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada absorción de energía
- Alta elongación en rotura
- Excelente resistencia al punzonamiento
- Resistencia daños de instalación
- Filtración a largo plazo

SEPARACIÓN
FILTRACIÓN
PROTECCIÓN
REFUERZO
DRENAJE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA DE ENSAYO	UNIDAD	VALOR
Masa nominal	ASTM D 5261	gr/m2	339
Ancho de rollo	-	m	4
Longitud de rollo	-	m	100

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICA	NORMA DE ENSAYO	UNIDAD	VALOR
Resistencia a la tracción	ASTM D 4632	N	1,112
Elongación en rotura	ASTM D 4632	%	50
Resistencia a punzonado CBR	ASTM D 6241	N	3,114
Resistencia al corte trapezoidal	ASTM D 4533	N	445
Permitividad	ASTM D 4491	s-1	1.2
Permeabilidad	ASTM D 4491	lpm/m2	3,463
Apertura aparente	ASTM D 4751	mm	0.15
Estabilizada UV, 500h	ASTM D 4355	%	70



NOTAS

Esta información se facilita a título orientativo. No son valores garantizados. MUROTEC no se hace responsable del uso que pueda a hacerse de esta información ni el uso final al que se destine el producto, siempre y cuando no sea de aplicaciones propias de este geosintético. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Contáctenos para actualizar esta información.

CONTÁCTANOS

