

T 315 | GEOTEXTIL TEJIDO

Es un material de **polipropileno tejido** que ofrece un rendimiento óptimo cuando se usa en aplicaciones de estabilización.

Proporciona el equilibrio perfecto de **resistencia** y **separación** en estilos capaces de funcionar excepcionalmente bien en una amplia gama de requisitos de rendimiento.

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	MÉTRICAS (MARCV2)
Resistencia a la tracción	ASTM D 4632	1.40 kN
Resistencia a la elongación	ASTM D 4632	15%
Desgarre trapezoidal	ASTM D 4533	0.533 kN
CBR	ASTM D 6241	4.45 kN
Flujo del agua	ASTM D 4491	163 l/min/m2
Permitividad	ASTM D 4491	0.05 sec-1
AOS	ASTM D 4751	0.425 mm
Resistencia UV	ASTM D 4355	70/500%/hrs

**Excelente
para
separación**

Permite el paso del agua **filtrando** los materiales finos y evitando la formación de cavernas debido a la erosión.

Aplicaciones

Utilizados como elementos **separadores** permeables en la construcción de sistemas de drenaje (carreteras, parqueaderos, zonas costeras, campos deportivos, canchas de golf, etc).

PRESENTACIÓN

Dimensiones del rollo (Ancho x Longitud)	4.57 m x 91.50 m
Área por rollo	418 m2
Peso estimado por rollo	93 kg

**Retiene
finos**



Notas:

1. Los valores de las propiedades enumerados anteriormente están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores mínimos promedio de balanceo (MARV) se calculan como el promedio menos dos desviaciones estándar. Estadísticamente, proporciona aproximadamente un 97.5% de grado de confianza de que cualquier muestra tomada de las pruebas de control de calidad.
3. En el momento de la fabricación. El manejo puede cambiar estas propiedades.

CONTÁCTANOS

